


Kraft-Dehnungs Diagramm / Force Stretch Graph

Prüfbedingungen / Test Boundaries:

Prüfdatum / Test Date: 14.01.2016
 Prüfgegenstand / Test Specimen: Sonic 2
 Bandbreite / Webbing Width: 25 mm
 Material: 100 % PA (Polyamide)
 Vorkraft / Preforce: 0,2 kN
 Dehnungswert / Stretch Value @: 10 kN
 Prüfungsgeschwindigkeit / Test Speed: 200 mm/min

Probengrafik / Test Graph:



Dehnungskennwerte / Stretch Values:

Kraft / Force in kN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	36
Dehnung in %	2,6	4,6	7,3	9,3	10,8	12,0	13,1	14,1	15,0	15,9	16,6	33,7