White Magic

Aki Slacklines
Lohrmannstr. 20
01237 Dresden
Germany

Kraft-Dehnungs Diagramm / Force Stretch Graph

Prüfbedingungen / Test Boundaries:

Prüfdatum / Test Date: 11.10.2012
Prüfgegenstand / Test Specimen: Landcruising White Magic
Bandbreite / Webbing Width: 25 mm
Material: 100 % PES (Polyester)
Vorkraft / Preforce: 0,5 kN
Dehnungswert / Stretch Value @: 10 kN
Prüfgeschwindigkeit / Test Speed: 100 mm/min

Probengrafik / Test Graph:



Dehnungskennwerte / Stretch Values:

Kraft / Force in kN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	32
Dehnung in %	0,7	1,1	1,5	1,9	2,4	2,9	3,6	4,4	5,1	6,0	6,6	15,0